

Ficha técnica de producto

Cartucho de betún RAPID MASTIC para el sellado de fisuras

Revisión nº 3

Aprobado: 28/10/2016

Próxima revisión: 28/10/2025

Definición y generalidades

Cartucho de betún elástico con resinas, elastómeros y solvente para el sellado de fisuras y juntas, listo para usar.

Características principales:

- Totalmente impermeable al agua.
- Excelente adherencia a materiales bituminosos.
- Excelente adherencia al hormigón y cemento.
- Excelente adherencia a zinc y metales.
- Fácil aplicación.
- Resistente a los álcalis y ácidos diluidos.

Usos

Sellado de fisuras y juntas en carreteras.

Presentación

Cartuchos de 310 ml en cajas de 25 unidades.

Datos técnicos

Índice	Especificaciones
Color	Negro
Secado en superficie	1 hora
Densidad	1,28 g/cm ³
Residuo seco a 130°C	83,00%
Módulo elástico a 100%	0,3 N/mm ²
Temperatura de aplicación	-10°C/35°C

Instrucciones de aplicación:

Preparación del soporte

- Los bordes de la junta deben estar secos, limpios, exentos de contaminantes, grasas, aceites, revestimientos anteriores, etc.).
- Eliminar las partes sueltas, mal adheridas, etc.
- El comportamiento del ligante depende fuertemente de la dimensión de la junta.

Aplicación

- Agujerear la membrana de sellado en el extremo del cartucho.
- Enroscar la boquilla de plástico, previamente recortada por el extremo, para obtener el diámetro requerido.
- Insertar el cartucho en una pistola de aplicación.
- Aplicar el compuesto, sellar los extremos de la junta sin dejar aire entre el ligante y el fondo de la junta.

Condiciones de almacenamiento y conservación

- Proteger de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.
- Conservar entre +5°C y +30°C.
- La conservación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados será de 2 a 3 años desde su fecha de fabricación.

Instrucciones de seguridad

Para cualquier información referida a seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos, los usuarios deben consultar la ficha de seguridad que contiene todos los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la misma.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y aplicación se basa en conocimientos adquiridos por Sorigué, S.A., siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta. El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos, y de otros factores fuera del alcance de Sorigué, S.A. La garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Sorigué, S.A. se reserva el derecho de modificar los valores que aparecen en esta ficha técnica sin previo aviso.